

Informații Tehnice

Alpina Premium Latex

Cea mai bună vopsea Alpina cu un aspect nobil mat.

Vopsea de interior pe bază de dispersie cu înaltă capacitate de acoperire • mată • foarte rezistentă la uzură • cu difuzie bună • cu miros redus • diluabilă cu apă • ușor de aplicat • se poate nuanța cu Alpina Color.

Ecologică, emisii reduse – fără solventi, fără emolienți.

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Pentru vopsitorii de înaltă calitate a pereților și a tavelor, foarte rezistente la frecare, cu un aspect nobil mat. Vopsea de interior din clasa de top, cu emisii reduse. Destinată ca strat nou sau de renovare în toate încăperile sensibile din locuințe sau spații publice deoarece nu emană mirosuri neplăcute atât pe durata aplicării cât și pe durata uscării.

Proprietăți:

Alpina Premium Latex este foarte ușor de aplicat, acoperă foarte bine și se usucă foarte repede. Diluabilă cu apă, ecologică și cu miros redus deoarece este săracă în emisii. Cu capacitate de difuzie. Ușor de aplicat, aderență foarte bună, nu se îngălbenesc, se usucă fără urme de rolă.

Calitate conform DIN EN 13300

Grad de acoperire: Cu o productivitate de cca. 8 m ² /Ltr.	Clasă 1
---	----------------

Rezistență la uzură prin frecare umedă: Corespunde termenului de rezistent la frecare după DIN 53 778	Clasă 2
---	----------------

Grad de luciu:	mat
-----------------------	------------

Declarații de produs conform VdL-RL01:

Compoziție: dispersie pe bază de acetat de polivinil, dioxid de titan, siliciu, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți (metilzotiazolinonă, benzizotiazolinonă. Poate provoca o reacție alergică.

Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă:

telefon de urgență +40213183606 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Densitate: 1,47 g/cm³

Liant:

Dispersie sintetică conform DIN 55 945.

Nuanța:

Alb.

Vopseaua se poate nuanța cu coloranți Alpina Color.

Sfaturi pentru siguranță:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La aplicarea prin pulverizare se va folosi filtru combinat A2/P2. La șlefuire se vor folosi filtre pentru praf P2. A se utiliza numai în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Curățați uneltele imediat după utilizare cu apă și săpun. A se consulta fișa cu date de securitate.

Cod produs Vopsele și Lacuri: M-DF01

Depozitare:

La rece, ferită de îngheț.

Eliminare:

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.



Compoziția straturilor:

Un strat saturat și uniform de Alpina Premium Latex, diluat cu max. 5% apă. Pe suprafețele contrastante se aplică în prealabil un strat de grund din Alpinaweiß Seidenlatex diluată cu max. 10% apă. Pe suprafețele puternic sau neuniform absorbante se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund. Pentru evitarea de supra-puneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud-pe-ud.

Aplicare:

Se aplică cu pensula, rola sau prin pulverizare. Uneltele utilizate se curăță cu apă și săpun. Respectați indicațiile pentru pulverizare de la producătorul aparatului.

Consum:

Cca. 125 ml/m² pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător.

Temperatura minimă de lucru:

+ 5°C pentru suport și aer.

Timp de uscare:

La +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafață și se poate aplica un nou strat după 4-6 ore. Este uscată în profunzime și poate fi supus unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungește timpul de uscare.

Suporturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare.

Tencuieli minerale

Tencuielile solide, cu absorbție normală se vopsesc fără grunduire prealabilă. Pentru tencuielile noi trebuie păstrat un timp de uscare de minim 3 săptămâni. Pe tencuielile poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund sau Alpina WeissGrund.

Tencuielile cu conținut de ipsos se șlefuiesc, se îndepărtează praful și se aplică un grund pe bază de solvent.

Plăcile de ghips-carton:

Se îndepărtează prin șlefuire urmele produse prin spăcluire. Se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund sau Alpina WeissGrund.

Beton:

Eventualele reziduuri de substanțe neaderente precum și substanțele făinoase, nisipoase, trebuie îndepărtate prin periere. Pe betonul foarte absorbant se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund sau Alpina WeissGrund.

Zidărie aparentă din cărămidă și din gresie calcaroasă:

Se vopsesc fără o pregătire prealabilă.

Suprafețe acoperite cu o vopsea sau tencuială pe bază de rășini sintetice în stare bună:

Straturile anterioare de vopsea mată și ușor absorbante se vopsesc fără o prelucrare prealabilă.

Straturile vechi și lucioase se șlefuiesc iar apoi se aplică direct vopseaua.

Suprafețe fără capacitate portantă:

Suprafețele fără capacitate portantă sau tencuieli pe bază de rășini sintetice deteriorate se îndepărtează complet prin șlefuire, periere, răzuire și se curăță bine de praf.

Straturi de vopsea pe bază de clei:

Se spală foarte bine suprafața.

Tapetele nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate pe hârtie:

Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent:

Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv.

Suprafețele atacate de mușcări:

Mucegaiul, respectiv ciupercile se îndepărtează mecanic prin periere și răzuire umedă. Suprafețele se spală apoi cu Alpina Schimmel-Entferner și se lasă să se usuce bine.

Recomandăm a se identifica cauzele apariției mușcării și pe cât posibil înlăturarea acestora.

Se aplică în prealabil vopseaua specială Alpina Bad- Und Küchen Spezialfarbe.

Suprafețele pătate cu nicotină:

Petele de nicotină se spală temeinic după care se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund cu Alpina Nikotinsperre.

Mici suprafețe defectuoase:

După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicațiilor de prelucrare și, după caz, se aplică ulterior un strat de grund.

În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea.